

# Synlig- och inbyggnads-kvalitet korslimmat trä



KL-trä med synlig kvalitet lämpar sig väl för utrymmen där ytan blir synlig i färdig konstruktion, vanligtvis bostäder och kontorsutrymmen. Denna ytskiktclass är den finaste som erbjuds. Med det menas att en speciell råvara används på ytskiktet, samt att ytan ses över i fabrik och eventuella defekter bearbetas.



KRITERIER	SYNLIG KVALITET	INBYGGNADSKVALITET
Ytstruktur	Oslipad	Hyvlad
Träslag	Gran	Gran
Visuellt utseende och färg	Väl balanserad i utseende och färg	Inga krav
Missfärgningar	Lätta missfärgningar tillåts (≤ 5 % av leverans)	Tillåtet (20%)
Kvistar, tätt samvuxna/friska	Tillåtet	Tillåtet
Kvistar, svarta	≤ 35 mm Ø	Tillåtet
Torrkvist/hål	≤ 20 mm Ø	Tillåtet
Hartsfickor	Enstaka kådlåpor under 3 x 70 mm	Tillåtet
Barkdrag	Tillåts ej	Inga krav
Vankant	Tillåts ej	Tillåtet
Insektsskador	Tillåts ej	Enstaka små hål ≤ 2 mm
Röta	Tillåts ej	Tillåts ej
Sprickor och sammanfogningar (vid en referensfuktmetning på 12%)	Enstaka ytsprickor tillåtna	Tillåtet
Urslag vid bearbetning	Sporadisk urslag tillåtna	Inga krav
Limfläckar	Tillåts ej	Inga krav
Ytkvalitet	Små sporadiska brister tillåts, (inga tryck-, färg-, eller oljemärken)	Inga krav (tryck-, färg-, eller oljemärken kan förekomma)
Ytförbättringar (lagningar och pluggning av kvisthål m.m.)	Tillåtet	Tillåtet
Giltighet	Ovanstående kvalitetskrav gäller enligt följande: - vid leverans, - endast för ytskiktet, - inte för ändträet. Kriterierna för "inbyggnadskvalitet" gäller för smala sidor av "synlig kvalitet". Ändträet av elementen kan inte levereras som synlig kvalitet.	
Sprickbildning	KL-trä kommer att bete sig som alla naturliga massivt träprodukter. En förändring av det visuella utseendet inklusive bildandet av sprickor på grund av förändring av fuktinnehållet kan inte förhindras.	